

PARÂMETROS TÉCNICOS.



| Parâmetros Técnicos | Copo Zahn 1# | Copo Zahn 2# | Copo Zahn 3# | Copo Zahn 4# | Copo Zahn 5# |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| Orifício (cm/polegadas) | 1.98/0.08 | 2.74/0.11 | 3.76/0.15 | 4.27/0.17 | 5.28/0.21 |
| Faixa Zahn (sec) | 33.5-80 | 20-80 | 20-75 | 20-80 | 20-80 |
| Intervalo de Centistokes | 5-56 | 21-231 | 146-848 | 222-1110 | 460-1840 |
| Aplicações | Óleos de baixíssima viscosidade | Óleo de baixa viscosidade, Lacas | Óleo de média viscosidade e tintas variadas | Líquidos e misturas viscosas | Misturas altamente viscosas |
| Modelos | BGD 126/1 | BGD 126/2 | BGD 126/3 | BGD 126/4 | BGD 126/5 |